

FICHA TECNICA

PRODUCTO: Cetol Deck **Balance Satinado**

Se diferencia de productos usados tradicionalmente en las maderas por NO AMPOLLARSE, DESCASCARSE NI CUARTEARSE. La tecnología Balance ofrece una alta performance que, de forma práctica, con su bajo olor y rápido secado hace las cosas más fáciles. La tecnología sin solventes lo hace un producto más amigable y natural. Su exclusiva formulación permite que penetre profundamente en la madera y que sus aditivos especiales repelan el agua de lluvia, sin impedir que la madera respire su propia humedad impidiendo además que el sol la dañe. Cetol Deck asegura una excelente conservación de las propiedades naturales de la madera.

CONSEJOS UTILES:

Aplicar en superficies limpias, firmes y secas (sin suciedad, manchas grises, óxido, hongos, algas, resinas, aceite, grasa o humedad).




PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

MADERAS NUEVAS: Lijar en el sentido de la veta, cepillar. Eliminar suciedad, grasa, aceite o resinas con agua y jabón/detergente o solventes. Secar bien. Eliminar manchas grises con **Cetol Limpiador**.

PARA REPINTAR: Si la superficie estuviera pintada con esmaltes sintéticos, barnices u otro tipo de pintura, eliminar totalmente con removedor en gel o cualquier medio mecánico y después seguir como **MADERAS NUEVAS**. Si la madera ya está protegida con **Cetol Classic Balance**, simplemente lijar bien y aplicar 1 o 2 manos de producto tal cual viene en el envase.

CON ALGAS Y HONGOS: Eliminar cepillando con una mezcla de lavandina más agua (en partes iguales) y dejar secar bien.



INSTRUCCIONES DE USO:

Aplicar 3 (tres) manos con PINCEL.

Diluir la primera mano con 5% de agua.

Aplicar dos manos más del producto tal cual viene en el envase.

Para una mayor duración recomendamos se protejan las seis caras de la madera.

USO EXTERIOR



RENDIMIENTO:

Maderas lisas: **10 a 12 m²** por litro y por mano.

Maderas rugosas (troncos): **6 a 8 m²** por litro y por mano.

SECADO:

Final: 48 hs. (entre manos 2 a 4 hs aprox.)

Al tacto: 1 hora

Sobre maderas duras o resinosas (Lapacho, Anchico, Incienso, etc.) el tiempo de secado podría llegar a ser mayor, sin que esto afecte la durabilidad del sistema.

RECOMENDACIONES:

Antes de usar y **mezclar bien** el contenido del envase. **No pintar** con temperatura ambiente menor a 7°C o mayor a 35°C, o en días de mucha humedad. La aplicación en condiciones de temperaturas bajas o altos niveles de humedad podrían requerir tiempos de secado adicionales. No aplicar hasta transcurridas al menos 72 horas de la última lluvia. La tonalidad final del trabajo puede variar en función del tipo de madera y el espesor de

pintura aplicada. Es recomendable para asegurar consistencia de color durante la aplicación el empleo de un mismo lote de fabricación. En caso de contar con diferentes lotes, recomendamos el mezclado previo.

Útiles y salpicaduras: Limpiar con agua jabonosa antes de que sequen.

Cetol Deck es un recubrimiento especialmente formulado para brindar protección y terminación a la madera. En consecuencia, Akzo Nobel no garantiza la correcta protección de la madera si se utiliza **Cetol Deck** solamente como fondo de color. Se recomienda no aplicar barnices, lacas u otros revestimientos sobre este producto, y seguir las indicaciones que se detallan en la sección **INSTRUCCIONES DE USO**.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- **Mantener fuera del alcance de los niños**
- Usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO₂) o Polvo Químico Seco.
- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los animales.
- No ingerir.
- No arrojar el envase en incineradores o fuego.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos.
- Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura.
- En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.
- No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.
- No dejar trapos y útiles con restos del producto. Antes de la limpieza, escurrir tanto como sea posible el excedente del producto de pinceles y rodillos.

PRIMEROS AUXILIOS

En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes.

Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.

En caso de ingestión, no inducir vómitos. Beber abundante agua.

En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta.

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666/2247

Hospital de Niños P. de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788

Hospital Gral. de Agudos J. Fernández. Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767

Hospital Posadas. Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648.

En Uruguay, CIAT. Tel. 1722 las 24 horas.

PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PELIGROSO DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEL S.G.A.

Nota: Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.

Para mayor información consulte la ficha de Seguridad en Argentina al 0-800-888-4040 o visite nuestro site www.cetol.com.ar. En Uruguay al 0800-1401 o visite nuestro site www.inca.com.uy. En Uruguay importa Pinturas Inca S.A.



Para mayor información
llamar a Servicios al Cliente.
0-800-888-4040

En Uruguay
Atención al Cliente
Tel. 0800-1401



AkzoNobel
Fabrica
Akzo Nobel Argentina S.A.
Buenos Aires - Argentina
www.cetol.com.ar